

Epifanes Teak Oil Sealer

Impregnerende olie voor teakhout en overige houtsoorten



PRODUCTOMSCHRIJVING

Impregnerende olie voor onderhoud en bescherming van teakhout en andere duurzame harde loofhoutsoorten. Niet laagopbouwend. Versterkt de natuurlijke kleur van de houtnerf en beschermt het hout langere tijd tegen weersinvloeden, vergrijzing en vervuiling. Laat zich eenvoudig met verwerken en bevat geen gevaarlijke fungiciden.

Toepassingsgebied: Onderhoud en bescherming van dekken die intensief belast worden en waar verwerking en slijtage het grootst is. Tevens geschikt voor lijstwerk, potdeksels, handgrepen enz.

PRODUCTINFORMATIE

Type	Traag fysisch drogend
Basis	Lijnolie en alkydhars
Glans	Niet van toepassing
Kleur	Amber
Dichtheid bij 20°C.	880 gr. / dm ³
Viscositeit bij 20°C./65%	20 seconden ISO-cup 4 mm
Vaste stof gehalte	50 ± 2 vol. %
VOS-gehalte	348 gram/liter
Verpakking	1000ml.
Houdbaarheid	In onaangebroken originele verpakking ten minste 3 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C. en 30°C. Vorstvrij bewaren.
Verdunnen algemeen	Niet verdunnen.
Verwerking	Platte kwast en niet-pluizende doek.
Theoretisch rendement	5 - 8 m ² per ltr. afhankelijk van wijze van aanbrengen, ruwheid en zuigkracht van de ondergrond.
Ondergrond	Uitsluitend toepassen op volledig droge ondergrond. Vuil en vlekken grondig verwijderen met een niet-schurend en niet-blekend schoonmaakmiddel. Hout eerst goed ontvetten met Epifanes 1-C Spuitverdunding of Epifanes Reinigingsthinner. Verkleurd teak behandelen met Epifanes Teak-O-Clean & Bright om de originele teakkleur te herstellen.

VERWERKING/VERWERKINGSOMGEVING

Breng de olie nat-in-nat aan en herhaal deze behandeling tot het houtoppervlak met olie verzadigd is. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de zuigkracht van het hout. Vaak zijn twee behandelingen echter voldoende. Laagvorming vermijden. Overtollige olie dient van het oppervlak verwijderd te worden met een niet pluizende doek.

Belangrijk	Contact met elastomeren zoals rubber compounds vermijden (kitnaden). De weekmaker in kisten op deze basis zal worden geactiveerd en bij langdurig en herhaald contact zal de kit worden aangetast (lees: blijven plakken)
Onderhoudsfrequentie	Afhankelijk van o.a atmosferische belasting.
Veiligheid	In verband met broeigevaar van lijnolie, gebruikte doeken in water onderdompelen. Gebruik latex handschoenen tijdens gebruik. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens, zie veiligheidsinformatieblad.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumonderzoek. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die wij hebben toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijk worden gesteld voor het met dit product en het hiermee vervaardigd werk, aangezien het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren, die buiten onze invloed en beoordeling liggen. De afnemer/verwerker dient met de door hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit productinformatieblad zijn geldigheid.

W. Heeren & Zoon BV
Postbus 166
1430 AD Aalsmeer
tel. 0297 – 360366
info@epifanes.nl
www.epifanes.nl

EPIFANES
Yacht Coatings